

試驗報告

頁次：1/2

報告編號：106110312-1  
工程名稱：自測  
委託單位：泰聯企業有限公司  
顧客地址：—  
材料廠商：泰聯企業有限公司  
樣品說明：道康寧 Dow Corning® 798白色  
取樣人員：泰聯企業有限公司-賴鎮邑  
送樣人員：泰聯企業有限公司-胡芮豪  
取樣日期：2017/11/1  
送樣日期：2017/11/1  
申請日期：2017/11/3  
試驗日期：2017/11/3~2017/11/29  
報告日期：2017/11/29  
修改日期：2017/12/7

- 備註：1.本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。  
2.本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，且不得部分複製。  
3.本報告未蓋鋼印或騎縫章者無效，並不得塗改或分頁使用。  
4.本實驗室認證項目為比重。  
5.本報告取代原報告編號106110312之內容，原報告聲明作廢。

試驗結果：

— 詳見下頁 —

報告簽署人：

郭



興

試驗報告

頁次：2/2

報告編號：106110312-1

樣品說明：道康寧 Dow Corning® 798 白色

測試方法：參考ASTM D1308-02、CNS 8904 (2011)

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	
耐化學性	99% 醋酸	—	無異狀	—
	50% 氫氧化鈉	—	無異狀	—
	50% 氫氧化鉀	—	無異狀	—
	20% 碳酸鈉	—	無異狀	—
	5% 硝酸銀	—	無異狀	—
	5% 硫酸銅	—	無異狀	—
	雙氧水	—	無異狀	—
	丙酮	—	無異狀	—
甲醇	—	無異狀	—	
比重	—	1.52	—	

說明：1.耐化學性試驗時間：24小時。

WI 25-02

報告簽署人：

郭



興